

Název výrobku

EXY 4-304-01Vydání 1
08.2012**KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU****P o p i s v ý r o b k u****Vyrobeno pro**

Výplň dutin, otevřená struktura buňek

Polyol

Směs polyetherpolyolů, aktivátorů (obsahuje amin), zpomalovač hoření (obsahuje chlorin) a stabilizátor

Izokyanát

Výrobek na bázi difenylmethandiisokyanátu (MDI).

T y p i c k é v l a s t n o s t i

			Polyol	Izokyanát
Formulace	Hustota 20 °C	g/cm ³	cca 1,12	cca 1,23
	Viskozita 20 °C	mPas	cca 200	cca 200
Formulace	Polyol	EXY 4-304-01	100 hmotnostních dílů	
	Izokyanát	EXY ISO	100 hmotnostních dílů	
	Poměr polyolu: Izokyanát		100 : 100	
Testovací vzorek	Teplota materiálu		20 °C	
	Hmotnost vzorku			
	Polyol		30 g	
	Izokyanát		33 g	
	Parametry			
	Doba houstnutí		cca 20 sec	
	Doba gelovatění		cca 70 sec	
	Volný nárůst hustoty		cca 20 kg/m ³	

Návod k použití

Bezpečnost

Věnujte prosím pozornost bezpečnostnímu listu.
Obsahuje informace o manipulaci.

Doporučuje se zabránit přímému kontaktu pokožky s čerstvě vyrobeným polyuretanem, protože v případě, že se tak nestane, polyuretanový povrch může mít nežádoucí účinky, kterými jsou např. nebezpečné leptající a/nebo dráždivé výpary.

Příprava před použitím

Před použitím musí být tento polyol **velmi dobře promíchán.**

Skladování, balení a doprava

Skladování

Obal musí být bezpečně uzavřen. Tento výrobek je velmi háklivý na vlhkost. Doporučená teplota skladování je 25 °C. Polyol by se neměl skladovat při teplotě pod 15 °C a izokyanát pod 20 °C. Garantovaná doba skladování je 3 měsíců.

Balení a doprava

Všechny výrobky mohou být dodávány volně ložené, v IBC kontejnerech a sudech.

Změny oproti posledním u vydání

Změny oproti prvnímu vydání

Certifikát č.
08.2012

Informace o výrobku jsou poskytnuty podle našeho nejlepšího vědomí, nejsou však závazné. To se týká rovněž práv k ochranným známkám třetích stran. Výše uvedené informace o výrobku musí být prokázány dodatečně individuálním testem našich výrobků týkajícím se aplikace pro zamýšlené zpracování. Zpracování našich výrobků a výrobků vyráběných zákazníkem dle naší technické podpory je mimo naše kontrolní možnosti, a proto podléhá odpovědnosti zákazníka.