

Název výrobku

EXY 4-328-00Vydání 1
01.2011**KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU****P o p i s v ý r o b k u****Vyrobena pro**

Výplň dutin, uzavřená struktura buňek

Polyol

Směs polyetherpolyolů, aktivátorů (obsahuje amin), stabilizátoru a nadouvadla HFC

Izokyanát

Výrobek na bázi difenylmethandiisokyanátu (MDI).

T y p i c k é v l a s t n o s t i**Formulace**

			Polyol	Izokyanát
Hustota 20 °C	g/cm ³		cca 1,11	cca 1,23
Viskozita 20 °C	mPas		cca 450	cca 250
Polyol	EXY 4-328-00	100	hmotnostních dílů	
Izokyanát	EXY ISO	100	hmotnostních dílů	

Poměr polyolu: Izokyanát 100 : 110**Testovací vzorek**

Teplota materiálu	20 °C
Hmotnost vzorku	
Polyol	30 g
Izokyanát	33 g
Parametry	
Doba houstnutí	cca 12 sec
Doba gelovatění	cca 104 sec
Volný nárůst hustoty	cca 32 kg/m ³

Název výrobku

EXY 4-328-00Vydání 1
01.2011

Návod k použití

Bezpečnost

Věnujte prosím pozornost bezpečnostnímu listu.
Obsahuje informace o manipulaci.

Doporučuje se zabránit přímému kontaktu pokožky s čerstvě vyrobeným polyuretanem, protože v případě, že se tak nestane, polyuretanový povrch může mít nežádoucí účinky, kterými jsou např. nebezpečné leptající a/nebo dráždivé výpary.

Příprava před použitím

Před použitím musí být tento polyol **velmi dobře promíchán.**

Skladování, balení a doprava

Skladování

Obal musí být bezpečně uzavřen. Tento výrobek je velmi háklivý na vlhkost. Doporučená teplota skladování je 25 °C. Polyol by se neměl skladovat při teplotě pod 15 °C a izokyanát pod 20 °C. Garantovaná doba skladování je 3 měsíců.

Balení a doprava

Všechny výrobky mohou být dodávány volně ložené, v IBC kontejnerech a sudech.

Změny oproti posledním u vydání

Změny oproti prvnímu vydání

Certifikát č.
01.2011

Informace o výrobku jsou poskytnuty podle našeho nejlepšího vědomí, nejsou však závazné. To se týká rovněž práv k ochranným známkám třetích stran. Výše uvedené informace o výrobku musí být prokázány dodatečně individuálním testem našich výrobků týkajícím se aplikace pro zamýšlené zpracování. Zpracování našich výrobků a výrobků vyráběných zákazníkem dle naší technické podpory je mimo naše kontrolní možnosti, a proto podléhá odpovědnosti zákazníka.